

◇ 標準塗装仕様書 ◇

ボンフロン株式会社

◇工法名	GT-E214/ボンフロンWRF-SR工法(既存塗膜あり)				
◇適用素地	コンクリート、モルタル、ALC等 既存塗膜のあるもの(リシン、吹付けタイルなど)				
◇使用材料	下塗	ボンHBサーフェーサーR(W)			16.0 kg / 缶
	中塗	ボンフロンGT#1000	主剤	13.0 kg	14.0 kg / セット
		ボンフロンシンナー	硬化剤	1.0 kg	
	上塗	ボンフロンGT#1000SR上塗	主剤	12.5 kg	15.0 kg / セット
ボンフロンシンナー		硬化剤	2.5 kg		
		シンナー	16.0 ℓ / 缶		

工程	使用材料	希釈率 (%)	標準所要量 ^{注1} (kg / m ²)	塗回数	塗装間隔(23℃)		施工方法
					工程内	工程間	
素地調整	高圧洗浄機を用いて、旧塗膜に付着している塵埃・汚れ等を水洗いしながら除去してください。						
1	下塗 ボンHBサーフェーサーR(W)	清水 0 ~ 3	0.80 ~ 1.20	1	—	16h以上 7日以内	砂骨ローラー
2	中塗 ボンフロンGT#1000 主剤 / 硬化剤 = 13 / 1	専用シンナー 10 ~ 40	0.07 ~ 0.09	1	—	3h以上 7日以内	刷毛・ローラー エアレス
			0.09 ~ 0.12				
3	上塗 ボンフロンGT#1000SR上塗 主剤 / 硬化剤 = 12.5 / 2.5	専用シンナー 10 ~ 30	0.09 ~ 0.11	1	—	—	刷毛・ローラー エアレス
			0.11 ~ 0.15				
合計				3			

注1) 標準所要量については、『塗装材料(希釈する前)の理論塗付量(kg/m²) × 100 / 塗着効率(%)』で算出しております。所要量は被塗物の形状や希釈等の塗装条件などによって増減することがありますのでご注意ください。各種施工方法の塗着効率を下記に示します。

施工方法	塗着効率(%)
刷毛・ローラー	80~100
エアレス	60~80
各種吹付けガン	50~70

エアレス圧力(参考)5~10Mpa・50~100kg/cm²

注2) 新設や既存塗膜がない場合及び既存塗膜が脆弱な場合は、ボンHBサーフェーサーR(W)を塗布する前に、ボンカチオンプライマーを塗装してください。

<ボンカチオンプライマー>塗布量/0.15~0.19kg/m² 塗布間隔/2時間

注3) 上塗 艶の種類

	艶有り	7分艶	5分艶	3分艶	艶消し
ボンフロンGT#1000SR上塗	○	○	○	○	○

※ 艶有り以外をローラー施工する場合は、光沢ムラが生じる為、避けてください。

※ 艶有り以外をエアレス施工する場合は、一度の所要量を超えると、指定した艶に仕上がらない可能性がありますので所要量を遵守して下さい。

※ **特記** 本仕様書と共に下記留意点を必ずご確認ください。

塗装工事における留意点<<水性塗料>>

塗装工事における留意点<<強・弱溶剤塗料共通>>【適応:無機系素地】