

◇ 標準塗装仕様書 ◇

ボンフロン株式会社

◇工法名	GT-F215/ボンフロン太陽熱高反射率屋根C-SR工法				
◇適用素地	スレート瓦、セメント瓦				
◇使用材料	下塗	ライトクリヤープライマー	主剤	14.0 kg	15.0 kg / セット
		ライトシンナー	硬化剤	1.0 kg	
	上塗1	ボンフロンサンバリアGT	主剤	13.0 kg	15.0 kg / セット
		ボンフロンシンナー	シンナー	16.0 ℓ / 缶	
	上塗2	ボンフロンサンバリアGT	主剤	13.0 kg	15.0 kg / セット
		ボンフロンシンナー	硬化剤	2.0 kg	
上塗3	ボンフロン#2050SRクリヤー	主剤	12.5 kg	15.0 kg / セット	
	ボンフロンシンナー	硬化剤	2.5 kg		
			シンナー	16.0 ℓ / 缶	

工程	使用材料	希釈率 (%)	標準所要量 ^{注1} (kg / m ²)	塗回数	塗装間隔 (23°C)		施工方法	
					工程内	工程間		
素地調整	被塗装面をチェックし、塗装に支障のある付着物、汚れ等を除去する。							
1	下塗	ライトクリヤープライマー 主剤 / 硬化剤 = 14 / 1	専用シンナー 0 ~ 30	0.10 ~ 0.12 0.12 ~ 0.16	1~2	3h以上	16h以上 7日以内	刷毛・ローラー エアレス
2	上塗1	ボンフロンサンバリアGT 主剤 / 硬化剤 = 13 / 2	専用シンナー 10 ~ 30	0.09 ~ 0.11 0.11 ~ 0.15	1	—	3h以上 7日以内	刷毛・ローラー エアレス
3	上塗2	ボンフロンサンバリアGT 主剤 / 硬化剤 = 13 / 2	専用シンナー 10 ~ 30	0.09 ~ 0.11 0.11 ~ 0.15	1	—	16h以上 7日以内	刷毛・ローラー エアレス
4	上塗3	ボンフロン#2050SRクリヤー 主剤 / 硬化剤 = 12.5 / 2.5	専用シンナー 0 ~ 30	0.07 ~ 0.08 0.08 ~ 0.11	1	—	—	刷毛・ローラー エアレス
合計					4~5			

注1) 標準所要量については、『塗装材料(希釈する前)の理論塗付量(kg/m²) × 100 / 塗着効率(%)』で算出しております。
所要量は被塗物の形状や希釈等の塗装条件などによって増減することがありますのでご注意ください。
各種施工方法の塗着効率を下記に示します。

施工方法	塗着効率(%)
刷毛・ローラー	80~100
エアレス	60~80
各種吹付けガン	50~70

エアレス圧力(参考)5~10Mpa・50~100kg/cm²

注2) ライトクリヤープライマーの所要量は、素地の吸込み状態によって変動します。
吸い込みが多い場合は、数回程度塗布してください。

注3) 上塗3(ボンフロン#2050SRクリヤー)の工程で短毛ローラーを使用する場合は、上塗2の塗膜を十分乾燥させるため塗装間隔について次の点にご確認ください。
(上塗2の乾燥が不十分な場合、上塗3の施工時に「にじみ」等の発生により変色・色ムラ等が発生する可能性があります。)

注4) 上塗 艶の種類

	艶有り	7分艶	5分艶	3分艶	艶消し
ボンフロン#2050SRクリヤー	○	○	○	○	○

※ 艶有り以外をローラー施工する場合は、光沢ムラが生じる為、避けてください。

※ 艶有り以外をエアレス施工する場合は、一度の所要量を超えると、指定した艶に仕上がらない可能性がありますので所要量を遵守して下さい。

※ 特記 本仕様書と共に下記留意点を必ずご確認ください。
塗装工事における留意点<<強・弱溶剤塗料共通>>【適応:無機系素地】